CLOUsil

Fiche technique

Lasure pour l'extérieur

Caractéristiques

Lasure à base de solvant et de biocide, satinée, résistante aux intempéries, très pénétrante, pour l'extérieur. Conforme à la norme 2004/42/CE réduisant les COV.

- Protège le bois de l'eau et des intempéries
- Ne fissure pas, ne s'écaille pas et ne bulle pas
- Protège contre le bleuissement, les pourritures et les insectes
- Colore de façon régulière et transparente

Matières actives : 0.55 % Tolylfluanid
0,02 % Cypermethrin

Utilisation

Pour la protection transparente du bois extérieur (par ex. palissades, façades, portes, fenêtres, volets, portes de garages, pergolas, clôtures, etc.), ainsi que pour la rénovation d'anciennes lasures.

Application

	Au pinceau :	Par immersion
Rendement (m²/litre) :	12	12

Données techniques

Viscosité d'application :	prête à l'emploi
Viscosité :	~ 17 sec / DIN 4mm
Densité (g/cm³):	~ 0,875

Séchage

(à 20 °C et un taux d'humidité de 50 %)

hors poussière :	2-3 heures
recouvrable :	1-2 jours
empilable :	7 jours
sec à cœur	7 jours

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils aussitôt après usage au diluant Clourethan ou au White spirit.

Stockage

Stocker dans un endroit frais, uniquement dans les emballages d'origine.

Informations écologiques

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage, dans des déchetteries appropriées. Ne pas jeter dans les égouts.

Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co., Postfach 10 03 63, D-63003 Offenbach/M., Tel.: (069) 89 00 7-0, Fax: (069) 89 00 7-143, info@clou.de

November 09

Mesures de sécurité

Contient des principes actifs biocides pour protéger le bois contre les parasites. Suivre strictement le mode d'emploi. Utiliser uniquement dans les domaines recommandés. Un emploi abusif peut être dangereux pour la santé et nocif pour l'environnement. Porter des gants et des lunettes de protection. **Le produit est toxique pour les poissons et leur environnement. Ne pas utiliser à proximité immédiate de cours d'eau. Ne pas jeter ce produit dans un cours d'eau, ni le bois après traitement.**

Normes

La réglementation Européenne 2004/42 autorise maximum 500 g/l de COV (catégorie IIA/e) dans le produit prêt à l'emploi (limite 2007). La contenance maximale dans le CLOUsil prêt à l'emploi est inférieure à 500g de COV par Litre.

Informations de commande

Conditionnements : 0.750 / 2.5 / 5 / 25 l

Références :

N° 0 incolore	1000.00000
N° 1 nature	1000.00001
N° 2 chêne	1000.00002
N° 3 acajou	1000.00003
N° 4 noyer	1000.00004
N° 5 pin d'orégon	1000.00005
N° 6 palissandre	1000.00006
N° 8 noir	1000.00008
N° 9 teck	1000.00009
N° 10 châtaigner	1000.00010
N° 11 vert sapin	1000.00011
N° 12 brun	1000.00012

Préparation

Les surfaces à traiter doivent êtres propres, sèches, sans traces d'huile ou de graisse et dépoussiérées.

Les bois très riches en résine doivent être traités avec le neutraliseur de résine CLOU 499.

Poncer la surface à traiter au grain 150 et dépoussiérer.

Traitement / Application

(température de l'objet > 15 °C, taux d'humidité du bois 8–12 %)

Bien agiter ou remuer avant usage.

Appliquer la lasure CLOUsil en 2 couches régulières, à l'aide d'un pinceau plat et doux. Veiller à ce que les couches ne soient pas trop épaisses. Bien répartir le surplus au pinceau, de façon à obtenir une coloration régulière. Entre les deux couches, procéder à un léger ponçage intermédiaire au grain 280.

Les surfaces fortement exposées aux intempéries nécessitent l'application d'une 3ème couche de lasure.

Soigner particulièrement les surfaces à fort pouvoir absorbant et les bois de bout.

Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co., Postfach 10 03 63, D-63003 Offenbach/M., Tel.: (069) 89 00 7-0, Fax: (069) 89 00 7-143, info@clou.de

CLOUsil

Mode d'emploi

Lasure pour l'extérieur

Séchage
(à 20 °C et un taux d'humidité de l'air de 50%)

Respecter 1-2 jours de séchage entre 2 couches.

Sur certains bois exotiques gras et riches en acidités, le séchage sera plus long : il faudra donc respecter un séchage plus long entre 2 applications.

Finition

Après 2 à 3 jours, la lasure CLOUsil peut être recouverte de CLOURETHAN, de peintures à l'huile ou de vernis pour bateau.

Rénovation

En cas de rénovation, veiller à ce que la surface à traiter soit sèche, propre et exempte de graisse. Tout d'abord, vérifier l'adhérence de la couche existante, bien nettoyer la surface, puis poncer légèrement afin de faciliter l'adhérence de la nouvelle couche.

Remarques

Ne convient pas au traitement du bois de chêne en extérieur exposé. Celui-ci nécessite l'application d'une lasure gel.

N'utiliser le ton „nature" que pour les surfaces qui ne sont pas exposées à de fortes intempéries. Ce ton est pauvre en pigments et offre une protection moins efficace contre les UV.

Le ton „incolore" convient uniquement en couche de fond ou pour éclaircir des lasures de couleur.

Ne pas appliquer sur du bois traité avec des peintures à l'huile, des laques glycéro ou similaires.

Particularités

Ne pas utiliser sur du bois en contact direct avec les denrées alimentaires ou la nourriture pour animaux.

Observer les mesures de sécurité relatives aux produits biocides. Avant toute utilisation, lire attentivement la notice d'emploi.

Ces informations sont données à titre indicatif et sans engagement. Elles sont basées sur nos tests et notre expérience.Les indications de mise en œuvre doivent être adaptéesle cas échéant aux circonstances.

CLOU®

Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co., Postfach 10 03 63, D-63003 Offenbach/M., Tel.: (069) 89 00 7-0, Fax: (069) 89 00 7-143, info@clou.de

November 09